

TITANIUM DIOXIDE

T e c h n i c a l D a t a

CR-813

TRONOX® CR-813 は際立つ明るさ、高い着色力、水と溶剤、両ベースの艶消し塗装で乳白度を提供する顔料です。

Applications

■ 艶消し建築塗料 ■ 水と溶剤ベースの塗料 ■ 低光沢フレキシソインク

基本特性

酸化チタン含有 %	86
密度	
比重	3.7
容積	0.6 kg/l or 37 lbs/cu.ft
吸油量	37
pH値	7.5
固有抵抗 kohm.cm	8
平均粒子径 (μm)	0.21
耐久性	通常
仕様	
ASTM D-476-00 (2005)	Type III
ISO 591-1:2000	R3

日本総代理店
サンケミカル株式会社

〒103 - 0001
東京都中央区日本橋小伝馬町2-4
三報ビルディング 8階
電話番号:03-3661-6681
FAX:03-3661-7055



TRONOX