

# TITANIUM DIOXIDE

T e c h n i c a l D a t a

# CR-826

TRONOX® CR-826 は屋外用途での高い耐久性、長期間の光沢、チョーキング耐性と優れた色彩があります。本製品の高い着色力と、優れた耐久性は塗料とプラスチック用途に最適です。

## Applications

- 屋内外の工業塗料 ■ 屋内外の建築塗料 ■ 粉末塗料
- コイル上塗り仕上げ ■ 船舶用上塗り仕上げ ■ 溶剤と水ベースの塗料 ■ プラスチックの壁板
- プラスチックの窓枠 ■ プラスチックフェンス ■ 自動車塗料 ■ プラスチックパイプ

## 基本特性

酸化チタン含有 %	93
密度	
比重	4.0
容積	0.8 kg/l or 50 lbs/cu.ft.
吸油量	18
pH値	8.0
固有抵抗, kohm.cm.	8
平均粒子径 ( $\mu\text{m}$ )	0.20
耐久性	とても高い
仕様	
ASTM D-476-00 (2005)	Type III, IV, V
ISO 591-1:2000	R2
NSF/ANSI Standard	14/61
FDA	間接食品添加物

日本総代理店  
サンケミカル株式会社

〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町 2 - 4  
三報ビルディング 8階  
電話番号: 03-3661-6681  
FAX: 03-3661-7055



TRONOX