

TITANIUM DIOXIDE

T e c h n i c a l D a t a

CR-834

TRONOX® CR-834 ルチル型酸化チタン顔料は多目的用途で、あらゆる樹脂に使用できます。通常レベルの耐久性を持ち、高い明るさ、着色力の強さ、透けて見える青色の特徴があり、優れた色彩効果をご提供します。

Applications

硬く、柔らかい PVC 多目的ポリオレフィンマスターバッチ ■ 多目的ポリスチレン
■ ABS ■ ラバー ■ ペーストカラー

基本特性

酸化チタン含有%	97
密度	
比重	4.2
容積	0.8 kg/l or 50 lbs/cu.ft.
吸油量	15
pH値	7.5
固有抵抗 kohms-cm.	8
平均粒子径 (μm)	0.17
比重	
ASTM D-476-00 (2005)	Type II
ISO 591-1:2000	.R1
NSF/ANSI Standard.	.14/61
FDA	間接食品添加物

日本総代理店
サンケミカル株式会社

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町2-4
三報ビルディング 8階
電話番号: 03-3661-6681
FAX: 03-3661-7055



TRONOX