

TITANIUM DIOXIDE

T e c h n i c a l D a t a

CR-880

TRONOX® CR-880

ルチル型酸化チタン顔料は、屋外用途での長期間の色持ちと光沢維持はもちろんの事、優れたチョーキング耐性、黄ばみを防止する超耐久性酸化チタンです。優れた耐久性の他に、高い光沢と乳色、際立った分散性をご提供します。屋外用途で耐久性が必要な塗料とプラスチックにお勧めです。

Applications

自動車上塗り塗料 ■ ハイパフォーマンスの工業メンテナンス塗料
■ コイル塗料 ■ 航空宇宙船塗料 ■ 船舶塗料 ■ プラスチックの壁板 ■ プラスチックの窓枠
■ プラスチックのフェンス

基本特性

酸化チタン含有%	91
密度	
比重	4.0
容積	0.8 kg/l or 50 lbs/cu.ft.
吸油量	19
pH値	7.5
固有抵抗 kohms-cm.	8
平均粒子径(μm).	0.23
耐久性	特に強い
仕様	
ASTM D-476-00 (2005)	Type III, IV
ISO 591-1:2000	R2
FDA	間接食品添加剤

日本総代理店
サンケミカル株式会社

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町2-4
三報ビルディング 8階
電話番号: 03-3661-6681
FAX: 03-3661-7055



TRONOX