

TITANIUM DIOXIDE

T e c h n i c a l D a t a

8300

TRONOX® ルチル型酸化チタン顔料はCR-826とCR-880の際立った耐久性。更に、改良された明るい色を併せ持ちます。よって、輝く白い色に、完成品を仕上げます。8300はPVCとポリオレフィン用途にデザインされ、標準PVC安定化システムと完全に両立出来ます。

Applications

プラスチック窓枠 ■ プラスチック壁板 ■ プラスチックフェンス デック レイル
■ 耐久用途ポリオレフィンマスターバッチ ■ 農業用フィルム

基本特性

酸化チタン含有%	92
密度	
比重	4.0
容積	0.7 kg/l or 44 lbs/cu.ft
吸油量	17
平均粒子径(μm)	0.20
仕様	
ASTM D-476-00 (2005)	Type II, III, IV, V, VI, VII
ISO 591-1:2000	R2
FDA	間接食品添加物

日本総代理店
サンケミカル株式会社

〒103 - 0001
東京都中央区日本橋小伝馬町2-4
三報ビルディング 8階
電話番号: 03-3661-6681
FAX: 03-3661-7055



TRONOX