

TITANIUM DIOXIDE

T e c h n i c a l D a t a

8400

TRONOX® 8400 ルチル型酸化チタン顔料はマスターバッチメーカー様に高い分散性とCR-834とCR-470の様に、優れた色目を併せ持ちます。
8400を使用するポリオレフィンマスターバッチは、高いメルトフロー性と金型に対し、最低限の負荷で、高出力レートにて生産されます。押出機用塗料8400はレーシング耐性をご提供します。

Applications

流延とインフレーションフィルムの高配合マスターバッチ ■ 押出機用塗料
■ 射出成形品と吹込み成形品

基本特性

酸化チタン含有 %	98
密度	
比重	4.2
容積	0.7 kg/l or 44 lbs/cu.ft.
吸油量	13
平均粒子径	0.19
仕様	
ASTM D-476-00 (2005)	Type II
ISO 591-1:2000	R1
FDA	間接食品添加剤

日本総代理店
サンケミカル株式会社

〒103 - 0001
東京都中央区日本橋小伝馬町2-4
三報ビルディング 8階
電話番号: 03-3661-6681
FAX: 03-3661-7055



TRONOX